



BOLETIM TÉCNICO

TEXTURA LISA HIDROREPELENTE

Descrição:

Textura Lisa Branca, Hidrorepelente e de fácil aplicação, ótimo rendimento, aderência. Desenvolvida para decoração em superfícies de alvenarias, cimento amianto, chapa pré-moldadas, concreto aparente, reboco e paredes.

Produto destinado para uso interno.

Recomendação: Aplicações sobre superfícies externas é obrigatório o uso de tinta de acabamento Premium.

Obs: Para apresentar a hidrorrepelência, recomendamos a aplicação do produto Acqua Block Hidrofugante.

Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericidas, fungicidas a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescente, antiespumantes e água.

Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico.
Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Maza Massa Acrílica (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna)
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Superfícies Caiadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.

Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição (Água Potável)	
Desempenadeira de aço lisa, espátula de aço, rolo para textura e outros	De 5 a 10%	
Demãos	Rendimento (m/demão)	Secagem



X	Balde 5,6 kg – Até 5,6 m ² /demão Balde 23 kg – Até 23 m ² /demão	Ao toque 2 horas Cura total 96 horas
---	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Este produto atende á norma ABNT NBR 14942:19 e classificado conforme ABNT NBR 11702:2019, tipo 4.6.1- Textura de Grãos Finos (Lisa).

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagens:

Balde 5,6 kg
Balde 23 kg

Validade:

36 meses

Última Revisão:

16/11/2022

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.