



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Acrílico Premium (Fosco / Acetinado / Semi-Brilho)

Tinta de altíssima qualidade e desempenho, máxima cobertura, rendimento, inodora, e de secagem rápida. É de alta lavabilidade, resistente ao intemperismo e fungos, possui ótima durabilidade, acabamento fosco aveludado, acetinado e semi-brilho. Proporciona beleza e proteção à sua casa. Estes produtos são aprovados pelas normas estabelecidas para categoria Premium, pelo Programa Setorial de Qualidade para Tintas Imobiliárias (PSQTI).

Sem cheiro em até 1 hora após a aplicação, conforme pesquisa realizado com grupo de consumidores

Indicações:

Paredes, Reboco, Concreto, Fibrocimento, Texturas, Drywall.

Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolinonas, espessantes, tensoativos e água.

Características:

Peso Esp. 25 °C (g/cm³) - 1,32 a 1,42 (Fosco)

Peso Esp. 25 °C (g/cm³) - 1,10 a 1,20 (Semi-Brilho)

Peso Esp. 25 °C (g/cm³) - 1,15 a 1,25 (Acetinado)

Sólidos/Peso = 58% - 62%

Sólidos/Volume = 38% - 42%

V.O.C = 7,86 g/litro

Viscosidade KU = 95 ± 5

Preparação da Superfície:

De acordo com Norma ABNT NBR 13245:2011. Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar SV Selador Acrílico.
Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar SV Fundo Preparador de Paredes.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar SV Fundo Preparador de Paredes.
Imperfeições Rasas	Corrigir com SV Massa Acrílica (externo-interna) ou SV Massa Corrida (interna)
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Superfícies Calcinadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.
Repintura	Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições lixe, retire o pó e aplique o Acrílico Premium SV.
Gesso	Aguarde a secagem total, remova o pó e utilize a Tinta Para Gesso SV ou Fundo Preparador de Paredes
Superfícies Brilhantes	Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento.



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Evite aplicar o produto em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e / ou umidade superior a 90%.

Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição (Água Potável)	Cores Acabamento
Rolo de Lã (pelos médio e alto) Trincha Pincel ou Revolver (Pressão de pulverização 30 a 40 lb./pol ²)	Fosco Todas as demãos 30% Semi-Brilho e Acetinado Todas as demãos: 10% a 20%	Além das cores do catálogo, podem-se obter outros tons, misturando as cores entre si, bisnagas, colorantes ou usar sistema tintométrico Maza Color Mix
Demãos	Rendimento Acabado	Secagem
2 a 3 demãos	Acrílico Fosco Galão 3,6 litros - Até 26m ² Lata 18 litros - Até 130m ² Acetinado e Semi-Brilho Galão 3,6 litros - Até 19m ² Lata 18 litros - Até 95m ² Sistema Maza Colors Acrílico Fosco Galão 3,6 litros - Até 23,2m ² Lata 18 litros - Até 116m ² Acetinado e Semi-Brilho Galão 3,6 litros - Até 17m ² Lata 18 litros - Até 85m ²	Ao toque 2 horas Entre demãos 4 horas Final 12 horas

Obs. O rendimento e o desempenho o produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac (19) 3656-2570 ou www.maza.com.br

Qualidade e garantia:

Este produto atende as especificações ABNT NBR 14942:2019, ABNT NBR 15079-1:2019, ABNT NBR 15079-2:2019 e classificado conforme norma ABNT NBR 11702:2019 – tipo 4.5.3 Látex Fosco Premium, tipo 4.5.10 Látex Semi Brilho Premium, tipo 4.5.7 Látex Acetinado Premium.



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Armazenagem:
Renovando com Qualidade!

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagens:

3,6L, 18L

Validade:

36 meses

Última Revisão:

08/03/2022

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.