



**MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.**

## **BOLETIM TÉCNICO**

### **SUPERGRAFF TEXTURA ACRILICA MEDIA CRIATIVA**

É uma textura malha 40 branca a base de resina acrílica, formulada para criar diversos efeitos texturizados, podendo ser aplicada em superfícies internas de reboco, cimento amianto, chapas pré-moldadas, concreto aparente e paredes pintadas. Produto de fácil aplicação, ótima aderência, e excelente resistência a intempéries.

**Recomendação:** Aplicações sobre superfícies externas é obrigatório o uso de tinta de acabamento Premium.

**Obs:** Para apresentar hidrorrepelência recomendamos a aplicação do produto Acqua Block Hidrofugante.

### **Composição Química**

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericidas, fungicidas a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescente, antiespumantes e água.

### **Preparação da Superfície:**

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico.
Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Maza Massa Acrílica (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna)
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Superfícies Caiadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.

### **Sistema de Aplicação:**

<b>Ferramentas</b>	<b>Diluição (Água Potável)</b>	
Desempenadeira de aço lisa, espátula de aço, rolo para textura e outros.	Até 5%	
<b>Demãos</b>	<b>Rendimento (m/demão)</b>	<b>Secagem</b>



## MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

<i>Renovando com Qualidade!</i> X	Balde 5,6 kg – Até 2,8 m <sup>2</sup> /demão Balde 25 kg – Até 12,5 m <sup>2</sup> /demão Lata de 28 kg – Até 14,0 m <sup>2</sup> /demão	Ao toque 1 hora Final 72 horas Cura total 30 dias
--------------------------------------	--	---

Este produto atende á norma ABNT NBR 14942:19 e classificado conforme ABNT NBR 11702:2019, tipo 4.6.2- Textura de Grãos Médios.

### Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo [www.maza.com.br](http://www.maza.com.br)

### Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

### Embalagens:

Balde 5,6 kg  
Balde 25 kg

### Validade:

36 meses

### Última Revisão:

10/08/2023

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.